

- Modell Nr. H3006

# PRÜFGERÄT ZUR BESTIMMUNG DES VERNETZUNGSGRADES

ISO 10147

DIN 16892

ASTM D 2765  
Methode B



Die ISO 10147 schreibt vor, dass Probekörper aus vernetztem Polyethylen (PE-X) in einem bestimmten, kochenden Prüfmittel über einen festen Zeitraum gelagert werden müssen und anschließend der unlösliche Massanteil gemessen werden muss. Der prozentuale Anteil des unlöslichen Werkstoffes muss als Vernetzungsgrad protokolliert werden. Für diesen Vorgang empfiehlt Ihnen

IPT einen Laboraufbau, bestehend aus einem runden Glaskolben mit Heizummantelung, einem Dimrothkühler, einem Ringständer mit geeigneten Klammern sowie Prüfkörbchen mit Deckel zur Aufnahmen des Prüflings. Zur Vervollständigung der Ausrüstung werden zudem einen Wärmeschrank (vgl. H3014), eine Analysenwaage (vgl. H3000) und eine Drehbank benötigt.

**Standardmerkmale**

- Runden Glaskolben mit Heizummantelung
- Prüfkörbchen mit Deckel
- Komplette Prüfeinheit zur Durchführung der Prüfung nach ISO 10147
- 1 Dimrothkühler und 1 Ringständer mit geeigneten Klammern
- Durch die ausführliche, bebilderte Dokumentation ist ein sicherer Umgang mit Lösungsmitteln und Proben gewährleistet
- CE-Konformität

**Optionen**

- Warmluftofen zur Trocknung der Proben
- Analysenwaage
- Drehbank zur Spanherstellung

**Ausführung****PRÜFGERÄT ZUR BESTIMMUNG DES VERNETZUNGSGRADES**

		H3006-0004	H3006-0006	H3006-0007
Heizmantel	°C	200		
Zulässige Umgebungstemperatur	°C	✓	✓	✓
Zulässige relative Luftfeuchtigkeit	%		nicht kondensierend	
Spannungsangaben			230 V, 50 Hz Sonderspannung	

